



Produktinformation CyclusPrint

Produkt	Tosidet, matbestrøget finpapir til anvendelse ved billedtrykning, fremstillet af 100% returpapir.
Anvendelse	Årsberetninger, firma-præsentationsmateriale, reklametryksager, informationsmateriale, håndbøger, kataloger, direct mail.
Billedgengivelse	Fremragende billedgengivelse i både sort/hvid og farve.
Tekst	Den ikke-reflekterende, matte overflade egner sig især til publikationer med en stor skriftandel og i kombination med billeder af høj kvalitet.
Repro	Rastertæthed op til 80 linjer/cm uden reprotilpasning. Tunge billeder bør reproanpasses.
Tryk	Offset, tøroffset og rulleoffset-trykning med heatset tørring. Alle trykfarver for matbestrøgne papirer.
Binding & falsning	Klamme-, tråd- og limhæftning. Mulig uden forbøjning op til 170 g/m ² , også stansning og prægning.
Laminering & lakering	Velegnet.
Adressering	Ruller: Egnet til adresseringsopgaver i laser og ink-jet i begrænset omfang.
Råvare & afsværtning	På basis af 100% afsværtet returpapir i henhold til RAL UZ 14 – Blå Engel. Miljøvenlig anvendelse af alle reststoffer til papirfibre, gødning og til mineralstoffer til byggeindustrien.
Blegning	Uden brug af optisk blegemiddel og klor.
Bestrygningsmængde	Ca. 15 g/m ² pr. side, alt efter gramvægten.
Papirfremstilling	HMS – Coating System.
Energi	Biobrændsel.
Relativ fugtighed	50% ved 23° C.
Sortiment	Det omfangsrige sortiment fremgår af en særskilt lagerliste, som indeholder alle gængse europæiske formater.
Maskinbredde	PM7: 480 cm.



Gramvægte Format og rulle: 70, 80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 300, 350 g/m². Ved større forespørgsler i andre gramvægte, kontakt venligst Dalum Papir.

Format <90 g: Max bredde 120 cm, max længde 110 cm.
>=90 g: Max bredde 160 cm, max længde 160 cm. Det største arkformat er 120 x 160 cm.

Minimum produktionsmængde 2 tons pr. specifikation.

Minimum mængde pr. levering 2 - 5 tons (markedsbestemt).

Tekniske Data (vejledende værdier)

Målt efter flg. målemetoder:

ISO 536 ISO 534 ISO 534 ISO 8791-4 ISO 2470 ISO 11475 ISO 2471 ISO 8254

Gramvægt g/m ²	Tykkelse my	Bulk cm ³ /g	Glathed PPS my	Hvidhed ISO %	Hvidhed CIE %	Opacitet %	Glans Lehmann %
70	69	0,99	3,5	82	89	93	12
80	78	0,98	3,5	82	89	95	13
90	87	0,97	3,5	82	89	95	14
100	97	0,97	3,5	82	89	96	15
115	110	0,96	3,5	83	89	>=98	16
130	128	0,98	3,5	83	89	>=98	17
150	148	0,99	3,7	83	89	>=98	18
170	170	1,00	3,7	83	89	>=98	19
200	201	1,00	3,7	83	89	>=98	19

Certifikater:	RAL UZ-14	Den Blå Engel
	Licens DK/11/1	EU-Blomsten
	NAPM	National Association of Paper Merchants
	ISO 9001	Kvalitetssikring
	EMAS, ISO 14001	EU Miljømanagement/Miljøstyring
	DIN 6738	Arkivbestandighed, LDK 24-85 (> 200 år)
	EN 71-3	Legetøj – sikkerhedskrav: Migration af særlige stoffer
	Certificate of conformity	Iht. standard vedr. emballage af levnedsmidler, Food and Drugs, §§ 176.170 and 176.180

Denne information er gyldig på udgivelsesdatoen. Arjowiggins Graphic forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere specifikationen.



ARJOWIGGINS