

Produktinformation

RePrint – FSC Certified

Produkt	Hvidt, klassisk, tosidet, matbestrøget finpapir til anvendelse ved billedtrykning, fremstillet af genbrugsfibre (min. 50%) og FSC cellulosefibre.
Anvendelse	Årsberetninger, firma-præsentationsmateriale, reklametryksager, informationsmateriale, håndbøger, kataloger, direct mail.
Billedgengivelse	Fremragende billedgengivelse i både sort/hvid og farve.
Tekst	Den ikke-reflekterende, matte overflade egner sig især til publikationer med en stor skriftandel og i kombination med billeder af høj kvalitet.
Repro	Rastertæthed op til 80 linjer/cm uden reprotilpasning. Tunge billeder bør reproanpasses.
Tryk	Offset, tøroffset og rulleoffset-trykning med heatset tørring.
Trykfarver	Alle trykfarver for matbestrøgne papirer.
Binding	Klamme-, tråd- og limhæftning.
Falsning	Mulig uden forbøjning op til 170 g/m ² , også stansning og prægning.
Laminering & lakering	Velegnet.
Adressering	Ruller: Egnet til adresseringsopgaver i laser og ink-jet i begrænset omfang.
Råvare	På basis af min. 50% afsværtet returpapir certificeret iflg. FSC Mixed Credit.
Fyldstof	Kalciumkarbonat.
Bestrygningsmængde	Ca. 15 g/m ² pr. side, alt efter gramvægten.
Papirfremstilling	HMS – Coating System.
Energi	Bio brændsel.
Relativ fugtighed	50% ved 23° C.

Sortiment	Det omfangsrige sortiment fremgår af en særskilt lagerliste, som indeholder alle gængse europæiske formater
Gramvægte	Format og rulle: 70, 80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200 g/m ² . Ved større forespørgsler i andre gramvægte, kontakt venligst Dalum Papir.
Maskinbredde	PM7: 480 cm.
Format	<90 g: Max bredde 120 cm, max længde 110 cm. >=90 g: Max bredde 160 cm, max længde 160 cm. Det største arkformat er 120 x 160 cm.
Minimum produktionsmængde	2 tons pr. specifikation.
Minimum mængde pr. levering	2 – 5 tons (markedsbestemt).

Tekniske Data (vejledende værdier)

Målt efter flg. målemetoder:

	ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 8791-4	ISO 2470	ISO 11475	ISO 2471	ISO 8254
Gramvægt	Tykkelse	Bulk	Glathed PPS	Hvidhed ISO	Hvidhed CIE	Opacitet	Glans Lehmann	
g/m²	my	cm³/g	my	%	%	%	%	
70	71	1,01	3,5	90	104	92	12	
80	80	1,00	3,5	90	104	94	13	
90	89	0,99	3,5	90	104	95	14	
100	98	0,98	3,5	90	104	96	15	
115	112	0,97	3,5	90	104	>=98	16	
130	129	0,99	3,5	90	104	>=98	17	
150	150	1,00	3,5	90	104	>=98	18	
170	170	1,00	3,5	90	104	>=98	19	
200	202	1,01	3,5	90	104	>=98	19	
350	340	0,97	3,7	90	104	>=98	20	

Certifikater:	FSC-certificering Licens DK/11/1 ISO 9001 EMAS, ISO 14001 DIN 6738 EN 71-3 Certificate of conformity	SW-COC-000625, Mixed Sources EU-Blomsten Kvalitetssikring EU Miljømanagement/Miljøstyring Arkivbestandighed, LDK 24-85 (> 200 år) Legetøj – sikkerhedskrav: Migration af særlige stoffer Iht. standard vedr. emballage af levnedsmidler, Food and Drugs, §§ 176.170 and 176.180
----------------------	--	---

Denne information er gyldig på udgivelsesdatoen. Arjowiggins Graphic forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere specifikationen